



昭栄薬品株式会社

〒541-0052 大阪府中央区安土町1丁目5番1号 船場昭栄ビル

TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

輸入品紹介シート

商品名	12-ヒドロキシステアリン酸 (CAS No.106-14-9)	
メーカー名	GOKUL OVERSEAS/インド	
梱包	25KG/袋	
納期	在庫が無い場合、受注後2ヶ月	
規格	外観	クリーム色フレーク
	ヨウ素価(gI ₂ /100g)	4以下
	ケン化価(mgKOH/g))	180-195
	酸価(mgKOH/g)	175-185
	ヒドロキシ価(mgKOH/G)	150~165
	融点	75~80℃
	色相	5以下 (ガードナー)
	水分	1.0%以下
	3000μmスクリーン上の残留物	1%以下
	GLC分析-脂肪酸構成	
	C12-C14	0.5%以下
	パルミチン酸	1.5%以下
C18:0+C18:1	12.0%以下	
12-ヒドロキシステアリン酸	85%以上	
12-オキソオクタデカン酸	2%以下	
アラキジン酸	1%以下	
ベヘン酸	—	
その他	0.5%以下	
安定時間	90min	
輸出実績		
用途	天ぷら油固め剤、グリース、安定剤、伸線剤、カーボンペーパー、アמיד原料（塗料添加剤）等	
適用法規		
備考		



SHOEI YAKUHIN CO., LTD.

5-1, 1-Chome, Azuchimachi, Chuoku, Osaka, 541-0052, Japan
 Tel : 06-6262-2701 Fax : 06-6262-2700

IMPORTED PRODUCTS INTRODUCTION SHEET

Product	12-Hydroxystearic acid (CAS No.106-14-9)	
Manufacturer	GOKUL OVERSEAS/India	
Packing	25KG/Bag	
Deliverytime	Immediate or 2 month after receiving the order	
Specification	Appearance	Creamish Small Flake
	Iodine Value(gI ₂ /100g)	4 Max
	Saponification Value	180~195(mgKOH/g)
	Acid value	175~185(mgKOH/g)
	Hydroxyl value	150~165(mgKOH/g)
	Melting point	70~80°C
	Color(Gardner)	5 Max
	Moisture	1.0% Max
	Residue on 3000 micron sieve	1% Max
	GLC analysis--Fatty acid composition	
	C12-C14	0.5% Max
	Palmitic acid	1.5% Max
	C18:0+C18:1	12.0% Max
12-HAS	85% Min	
12-Ketostearic acid	2% Max	
Arachidic acid	1% Max	
Behenic acid	--	
Others	0.5% Max	
Recovery	90 min	
Export performance		
Use	Oil treatment reagent, Grease, stabilizer, wire drawing agent, carbon paper, raw materials of amide (paint additives), etc.	
Regulations information		
Remarks		



昭荣药品株式会社

〒541-0052 大阪市中央区安土町 1 丁目 5 番 1 号

TEL.(06)6262-2701 FAX.(06)6262-2700

进口产品简介表

产品名	12-羟基硬脂酸 (CAS No.106-14-9)	
厂商名	GOKUL OVERSEAS / 印度	
包装	25KG / 袋	
交付日期	收到订单后2个月	
产品规格	外观	乳白色雪片状
	碘值(gI ₂ /100g)	4 Max
	皂化值	180~195(mgKOH/g)
	酸值	175~185(mgKOH/g)
	氢氧基值	150~165(mgKOH/g)
	熔点	70~80℃
	色度(Gardner)	5 Max
	水分	1.0% Max
	3000微米筛网上的残留物	1% Max
	GLC分析-脂肪酸构成	
	C12-C14	0.5% Max
	棕榈酸	1.5% Max
	C18:0+C18:1	12.0% Max
	12-羟基硬脂酸	85% Min
	12-氧代十八酸	2% Max
	二十酸	1% Max
	二十二酸	--
	其他	0.5% Max
	安定时间	90 min
出口国家		
用途	食用油固化处理剂、润滑脂、稳定剂、拉丝剂、碳纸、酰胺产品原料（涂料添加剂）等。	
日本国内化学品安全管理法规		
备注		